

## Bitumiliuosten ja bitumimaalin käyttöohje

### KERABIT 20/85

Kerabit BIL 20/85 - bitumiliuos on kylmänä siveltävä, hyvin leviävä ja nopeasti kuivuva tartukeainetta sisältävä eristysliuos. Sitä käytetään eristettävien pintojen esisivelyyn. Alusrakenteen esim. betonivalun on oltava kuiva, jotta rakenteessa oleva kosteus ei irrota bitumiliuosta. Bitumiliuos BIL 20/85 muodostaa hyvän alustan kuumabitumilla tai Kerabit BIL 105/85 - bitumiliuoksella tehtävälle eristyssivelylle. Sekoita ennen käyttöä. Tuotetta ei tule käyttää sisätiloissa.

Työohje: Liasta, irrallisista pintaosista ja pölystä puhdistetut pinnat sivellään tartukeainetta sisältävällä Kerabit BIL20/85 -bitumiliuoksella kertaalleen. Sively on helpointa suorittaa käyttäen suurehkoa sivellintä tai tervaharjaa.

Kuivumisaika 2 - 3 tuntia +20 °C lämpötilassa. Kulutus 0,1 - 0,2 l/m<sup>2</sup>.

Kuivumisaikaan ja kulutukseen vaikuttavat lämpötila, pinnan tasaisuus ja sivelty liuosmäärä. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.

### KERABIT 105/85

Kerabit BIL 105/85 - bitumiliuosta käytetään betonipintojen kosteuden eristykseen. Bitumiliuos on valmistettu puhalletusta bitumista liuottamalla bitumi haihtuvaan liuotteeseen. Bitumiliuos on väritään mustaa. Bitumiliuos Kerabit BIL 105/85 on helposti siveltävä normaalilämpötilassa (+ 20 °C), mutta ruiskutuksia varten sitä täytyy lämmittää esim. vesihautteessa. Sekoita ennen käyttöä. Tuotetta ei tule käyttää sisätiloissa.

Työohje: Käsiteltävän pinnan täytyy olla mahdollisimman kuiva ja puhdas (betonipintojen esisively suoritetaan bitumiliuoksella BIL 20/85). Sively on helpointa suorittaa käyttäen suurehkoa sivellintä tai tervaharjaa.

Kuivumisaika: 2 - 4 tuntia +20 °C lämpötilassa. Kulutus: 0,3 – 0,5 l/m<sup>2</sup>.

Kuivumisaikaan ja kulutukseen vaikuttavat lämpötila, pinnan tasaisuus ja sivelty liuosmäärä. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.

### KERABIT BITUMIKATTOMAALI

Kuivumisaika 3-4 tuntia +20 °C. Työskentelylämpötila +5...+25 °C. Sekoita maalia huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana. Jos yhtenäisen kattopinnan maalaamiseen kuluu useampi purkki maalia, sekoita kaikki tarvittava maali ennen maalauksen aloittamista yhteen astiaan sävyerojen välttämiseksi. Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.

Puhdista siveltävä pinta pölystä, liasta ja irtoavista pintaosista. Korjaa mahdolliset reiät Kerabit Tiivistysliimalla ja/tai bitumikermipalalla sekä tiivistä läpiviennit. Hoitamattomat bitumikatteen suositellaan käsiteltäväksi vähintään 2 - 4 vrk ennen maalausta Kerabit 20/85 -bitumiliuoksella. Anna bitumiliuoksen kuivua täysin ennen jatkokäsittelyä. Levitä maali sivelimellä tai harjalla. Kulutus bitumikatoilla 0,5 - 0,7 l/m<sup>2</sup>.

**Huom!** Sääolosuhteista riippuen pinnoituksen sivelyn jälkeen katolla voi esiintyä ruskeaa laikukkuutta, mikä häviää muutaman viikon kuluessa.

V8\_18.1.2018