

# TUOTESELOSTE

## KERABIT BIL 20/85

<b>Tyyppi</b>	Kylmänä siveltävä esisivelybitumiliuos.
<b>Käsittely ja varastointi</b>	Suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojassa.
<b>Käyttötarkoitus</b>	Esi- ja tartuntasively betoni-, metalli- ja kattohuopapinnoille ulkotiloihin. Kerabit BIL 20/85 muodostaa hyvän alustan kuumabitumilla tai Kerabit BIL 105/85 -bitumiliuoksella tehtävälle eristyssivelylle sekä Kerabit Bitumimaalille.
<b>Menekki</b>	Noin 0,2- 0,4 l/ m <sup>2</sup> . Kokonaismenekki on riippuvainen alustan tasaisuudesta.
<b>Levitysmenetelmät</b>	Sively, telaus, harjaus tai ruiskutus.
<b>Ohenne ja työvälineiden pesu</b>	Kerabit BIL 20/85 bitumiliuosta ei ohenneta. Työvälineiden pesu esim. lakkabensiinillä tai mineraalitäpätillä.
<b>Kuivumisaika</b>	2- 3 tuntia, +20 °C. Kuivumisaikaan vaikuttavat tuuletus, lämpötila, pinnan tasaisuus ja sivelty liuosmäärä. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.
<b>Värisävy</b>	Musta
<b>Käyttöohje</b>	Alusrakenteen esim. betonivalun on oltava kuiva, jotta rakenteessa oleva kosteus ei irrota bitumiliuosta. Puhdistetut pinnat käsitellään kertaalleen Kerabit BIL 20/85 -bitumiliuoksella. Anna bitumiliuoksen kuivua täysin ennen jatkokäsittelyä.
<b>Työ- ja ympäristösuojelu</b>	Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.  Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte toimitetaan ongelmajätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, kuivat astiat kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.